

معرفی سطح کیفیت روغن‌های هیدرولیک

یکی از سازمان‌هایی که سطح کیفیت را برای روغن هیدرولیک تعریف می‌نماید، سازمان DIN آلمان می‌باشد. مطابق این سطح کیفیت، روغن‌های هیدرولیک آزمایش‌های ویژه‌ای را می‌گذرانند که در زیر توضیح آن آمده است.

سطح کیفیت روغن‌های هیدرولیک در سیستم ISO

HH	فقط روغن پایه (DIN 51524 Part I)		
HL	روغن پایه + مواد ضد زنگ + مواد ضد اکسیداسیون (DIN 51524 Part I (R&O))		
HM=HLP	روغن پایه + مواد ضد زنگ + مواد ضد اکسیداسیون + مواد ضد سایش (DIN 51524 Part II)		
HR	مواد بهبود دهنده شاخص گرانروی + HL		
HV	مواد بهبود دهنده شاخص گرانروی + HM		
HG	مواد کاهش دهنده اصطکاک HM +		
HS	روغن سنتیک آنسنکیر (کلیه انواع فوق با F شروع می‌شوند)		
HFAE	روغن‌های مقاوم در برابر آتش (با پایه آب)	HFDR	روغن‌های سنتیک مقاوم در برابر آتش
HFAS	روغن‌های مقاوم در برابر آتش (پایه کلیکولی)	HFDS	
HFB		HFDT	
HFC		HFDU	



سطح کیفیت DIN 51524 Part II

CINCINNATI MILACRON p-۶۸ p-۶۹ p-۷۰

DENISON HFO - HF ۲

USSTEEL ۱۳۷-۱۳۶

مقایسه سطح کیفیت (CM)	
با سطح کیفیت ایزو CINCINNATI MILACRON	
CM	ISO
P - ۳۸	HL - ۳۲
P - ۵۱	HL - ۴۶
P - ۵۵	HL - ۶۸
P - ۵۷	HL - ۱۵۰
P - ۶۸	HM - ۳۲
P - ۷۰	HM - ۴۶
P - ۷۹	HM - ۶۸



DIN 51524 Part I سطح کیفیت

Application: Rust and Oxidation Protected Hydraulic Oils						
Grade	HL 10	HL 22	HL 32	HL 46	HL 68	HL 100
ISO Viscosity Grade	VG 10	VG 22	VG 32	VG 46	VG 68	VG 100
Viscosity @ 0°C/-20°C, mm²/s, max	90 (600)	300	420	780	1400	2560
Viscosity @ 100°C, mm²/s, min	2/4	4/1	5/0	6/1	7/8	9/9
Pour Point °C, max	-30	-21	-18	-15	-12	-12
Flash Point (COC) °C, min	125	165	175	185	195	205
Steel Corrosion, max (DIN 51585)	Class 0 - Method A					
Copper Corrosion, max (DIN 51751)	Class 1-100°C for 16 hours					
Air Release, 50°C min, max DIN 51511 (DIN)	5	10	15	18	20	25
Demulsibility, 54°C min, max DIN 51591 (DIN)	30	45	50	55	60	65
ASTM D1401						
Oxidation Stability, acidity max @ (DIN 51587/ASTM D941) 1000 hrs	1	2	3	4	5	6
Behaviour towards the SRE - NBR 1 sealant specified in DIN 51585 Relative change % in volume	0-18	0-16	0-14	0-12	0-10	0-8
Part 1 after 7 days ± 2h @ (100°C)	Change in shore A hardness	0-(-10)	0-(-8)	0-(-6)	0-(-4)	0-(-2)
Foam Volume, in ml After @ 95test °C	@ 25°C	150				
	@ 45°C	75				
	@ 75°C	150				



DIN 51524 Part II سطح کیفیت

Application: Anti-Wear Hydraulic Oils

Grade	HLP10	HLP22	HLP32	HLP46	HLP68	HLP100
ISO Viscosity Grade	VG10	VG22	VG32	VG46	VG68	VG100
Viscosity @ 0°C/-20°C, mm ² /s, max	90(600)	300	420	780	1400	2650
Viscosity @ 100°C, mm ² /s, min	2/4	4/1	5/0	5/1	7/8	9/9
Pour Point °C, max	-30	-21	-18	-15	-12	-10
Flash Point (COC) °C, min	125	165	175	185	195	205
Steel Corrosion, max (DIN 51585)	Class 0 - Method A					
Copper Corrosion, max (DIN 51759)	Class 1-100°C for 16 hours					
Air Release, 50°C min, max (DIN 51581)	5	10	15	20	25	30
Demulsibility, 54°C min, max (DIN 51599 / ASTM D1401)	50	50	50	50	50	50
FZG A/8, 3/90: Load Stage Fail, min.	10					
Vane Pump Wear, mg, max. (DIN 51589/2) Ring/Vanes	120/100					
Behaviour towards the SRE-NBR 1 sealant specified in DIN 51588 Part1 after 7 days ± 2h @ (100°C)	Relative change % in volume Change in shore A hardness	0-18	0-15	0-12	0-10	0-8
Foam Volume, in ml After @ 95°C test C	@ 75°C @ 95°C @ 105°C	150	75	150		

